

homakoll 05C Prof

Грунтовка глубокого проникновения, концентрированная

Грунтовка для обработки впитывающих оснований (бетонных, ангидритных, цементных стяжек) перед нанесением шпатлевок, самовыравнивающихся смесей при подготовке полов, а также перед укладкой напольных покрытий.



СВОЙСТВА

- обладает высокой проникающей способностью
- способствует укреплению поверхностного слоя основания
- уменьшает и выравнивает впитывающую способность основания при сохранении паропроницаемости
- связывает остаточную пыль
- улучшает и выравнивает адгезию к основанию
- подходит для стяжек с подогревом
- обеспечивает равномерное растекание самовыравнивающихся нивелирующих масс
- не содержит летучих растворителей
- пожаро- и взрывобезопасна
- морозостойкая

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка предназначена для обработки впитывающих оснований (бетонных, цементных стяжек, включая стяжки с подогревом, ангидритных стяжек) перед нанесением шпатлевок, самовыравнивающихся смесей при подготовке пола, а также перед укладкой напольных покрытий. Улучшает и выравнивает адгезию к основанию. Связывает остаточную пыль. Обладает стойкостью к щелочному воздействию при нанесении на свежие цементные основания. Может применяться для подготовки впитывающих поверхностей (в том числе деревянных, гипсокартонных, плит ДСП, ДВП и др.) к оштукатуриванию и окрашиванию.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Основание должно быть прочным, ровным, сухим, очищенным от остатков старого клея, мастики, жиров, масел. Поверхностный слой на ангидритных основаниях и на непрочных участках цементных оснований должен быть удален механическим путем (фрезерованием, шлифованием). Перед грунтованием необходимо удалить пыль с основания с помощью пылесоса. При выполнении работ по подготовке оснований необходимо соблюдать требования СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» и СП 29.13330.2017 «Полы».

ПРИМЕНЕНИЕ

Грунтовку разбавить водой и тщательно перемешать. Для нанесения использовать кисть или поролоновый валик. Степень разбавления грунтовки и время сушки минеральных оснований зависит от впитывающей способности основания и от климатических условий. Важно! При использовании грунтовки для снижения впитывающей способности основания перед укладкой напольных покрытий на сырой клеевой слой необходимо исключить образование поверхностной пленки, так как она будет затруднять последующее схватывание клея. Для этого рекомендуется разбавлять грунтовку в соотношении 1:4 и уменьшить ее расход до 40-50 г/м². Не рекомендуется применять грунтовку для магнизиальных оснований. Работы по грунтованию



Технические характеристики

Основа	сополимерная дисперсия
Цвет	белый
Плотность	~1,03 г/см ³
Растворитель/разбавитель	вода
Нанесение	кисть, валик
Расход	100-150 г/м ²
Время подсушки	от 1 до 5 часов
Срок годности	12 месяцев в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +25°C
Условия хранения и транспортировки	допускается транспортировка при отрицательных температурах до -40°C, выдерживает до 5-ти циклов замораживания/оттаивания
Упаковка	пластиковая канистра 5 кг, 10 кг

поверхностей проводить при температуре основания и воздуха в помещении не ниже +15°C и влажности воздуха не выше 75%.

Тип основания	Разбавление	Время сушки
Для обработки оснований под шпатлевки и нивелирующие смеси	1:3	3-5 часов
Для сильно впитывающих оснований: ячеистый бетон, гипсокартон (рекомендуется обработка грунтовкой в два приема)	первый слой - 1:4; второй слой - 1:3	3-5 часов (без промежуточной сушки первого слоя)
Древесные материалы, многослойная фанера, плиты ДСП, МДФ перед шпатлеванием, штукатурными работами или перед окрашиванием водно-дисперсионными красками обрабатывать 1-2 слоя	первый слой - 1:1; второй слой - 1:1	2-4 часа (промежуточная сушка первого слоя) 24 часа до полного высыхания

Сопутствующие продукты:

клей homakoll 138 Prof – стр. 17
 клей homakoll 148 Prof – стр. 14
 клей homakoll 149 Prof – стр. 15
 клей homakoll 164 Prof – стр. 22
 клей homakoll 186 Prof – стр. 16
 клей homakoll 199 Prof – стр. 23

